

CURAL

Description

Enduit UV-résistant, prêt à l'emploi, à base de bitume élastomère, de pigments aluminium, de fibres, de charges minérales et de solvants.

CURAL est employé pour la régénération des membranes d'étanchéité bitumineuse (en particulier les membranes sablées) ou CURNOIR.

C'est également utilisé comme un revêtement anticorrosion sur des parties métalliques (bardages, tôles ondulées, gouttières,...) et panneaux en fibres-ciment.

Caractéristiques

Composition	bitume élastomère, pigments aluminium, fibres, charges minérales et solvants
Consommation	voir mode d'application
Température d'application	+5 / +35 °C
Temps de séchage ⁽¹⁾	+/- 24 h

(1) En fonction de la température, l'humidité relative, le support, l'épaisseur de la couche, etc.

Emballage & consommation

- Canister de 1 kg
- Seau de 5 ou 25 kg

12 mois dans l'emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel dans un endroit frais et sec.

Mise en œuvre

Bien homogénéiser le produit avant utilisation. Un mélangeur adapté (type mélangeur de peinture) est recommandé. Appliquer une couche uniforme (éviter les surépaisseurs) avec une brosse, une raclette, un rouleau ($\pm 400 \text{ g/m}^2$) ou à l'aide d'un pistolet (type airless) ($\pm 200 \text{ g/m}^2$) sur un support sec et libre de poussière et graisse.

Nettoyage:

- produit frais: White Spirit

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement:

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Management Qualité, Environnement et Sécurité:

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l'environnement et la sécurité. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant

EN ISO 9001 et **EN ISO 14001**.